**经日本分類** 99 A 12 日本国特許庁

①特許出願公告 昭44-26125

昭和44年(1969)11月 4日 5 **40公告** 

発明の数 1

(全2頁)

1

**幻電子放出装置** 

**0045** 顧 昭42-18189

❷出 顧 昭42(1967)3月20日

砂発 明 者 高低正

仙台市角五郎丁48

切出 顧 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006

代 表 者 松下正治

代 理 人 弁理士 吉崎悦治 外1名

### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における電子放出装 置の上面図、第2図はそのA-A A 線に沿う断面 図、第3図は動作を説明するための要部拡大図で15) 電極2a.2b.2cとして2次電子放出材料 ある。

#### 発明の詳細な説明

本発明は電熱子放出現象を用いずトンネル効果 と二次電子放出を利用した新原理の電子放出装置 **K関するものである。** 

以下、その構造、動作原理を説明する。 第1図、第2図において、1はガラス基板、2は 基板1上K形成された酸化錫(SnO2)等の二次 電子放出物質で、両端の電極とり出し部2a. た帯状部2cからなる。

いま、電極とり出し部2a,2bを直流電源に 接続して電圧を印加すると、帯状の電子放出物質 2 cの相対向する断面の端点に大きな電界が形成 され、この大きな電界により、固体中の電子がト30 つの二次電子放出物質、上記2つの二次電子放出 ンネル効果により外部へ放出される確率が高くな る。一方この電界は相対向する電子放出物質の方 を向いているので第3図に示すようにトンネル効 果により放出された電子eTはこの電界により加

P.

速され相対向する二次電子放出物質2cを衝撃す る。したがつて衝撃された二次電子放出物質によ つて二次電子増倍が行われ、衝撃された物質内に 増倍二次電子をつくる。この 2次電子 e s のうち 5 には、散乱角度によつては再度固体外へ放出され る場合が充分起り得るわけである。本発明はこの ようにして放出された電子を基板1と垂直な方向

2

このようにして電極一端2 a あるいは2 b から 10 流入した電子が二次電子増倍作用を伴つて次々と 帯状の電子放出物質2cを移動し、単体のトンネ ル電子よりも増倍された電子が放出されることに

に引き出して利用しようとするものである。

以下具体例について説明する。

であるNiCrを用い、電極間隔が1μになるよう  $KHC\ell+H_2O=3:1$ の液でエッチングした。 電極2a,2bk250Vの電圧を印加すると 20~30 A A の電流が流れ、 0.1~0.2 A A の 20 放射電流が得られた。


電極2cが1つの場合は電極2 a , 2 b の対向部 の有効長が長くなるような形にすることが望まし く、たとえば櫛形電極にすることが望ましい。

以上のように本発明によればトンネル効果によ 2bと、その間にせまい間隔をへだてて設けられ 25 つてとり出した電子を二次電子増倍することによ りきわめて髙能率な冷陰極を得ることができるも のである。


### 特許請求の範囲

1 電源に接続され電極とり出し部を構成する2 物質間に設けられた少くとも1つの二次電子放出 物質を有し、前記相となる二次電子放出物質の隣 接対向面を電界方向と垂直にしたことを特徴とす る電子放出装置。


## 第1図



# 第2図



### 第2回



JAN 9 84 1995 PADEMIN 26125]

(column 2, lines 15-27)

The electrodes 2a, 2b and 2c were prepared by using NiCr as a material for secondary electron emission and etched with a  $HCI+H_2O=3:1$  solution. An electric current was observed, flowing at a rate between 20 and 30 $\mu$ A to produce an emission current of 0.1 to 0.2 $\mu$ A when 250V was applied to the electrodes 2a and 2b.

If the electrode 2c is constituted of a single piece, the oppositely disposed sections of the electrodes 2a and 2b desirably have a large effective length. Preferably, they may be realized in the form of oppositely arranged combs.

As described above, according to the invention, a highly efficient cold cathode can be produced by using secondary electron multiplication of electrons that are taken out by the tunnel effect.